

# Produktinformation

## Salcomix Mattpaste Salcomat 2













**Anwendung:** Mattpaste **GJ50-0004** für alle Decklacke und für Ergoclear

**Eigenschaften:** Gut mischbar

**Anmerkungen:**

- Nur Material für einen Tagesbedarf ansetzen, da sich nach Lagerung der Glanzgrad ändern kann!

**Nach Zugabe der Mattpaste umrühren!**

	<b>Produktname</b>					
	<b>Lackaufbau</b>	<b>Salcomix Decklacke</b>		<b>Salcomix Ergoclear 2K-Klarlack</b>		
	<b>1. Schritt:</b> Mischungsverhältnis	<u>halbgläzend</u> 100 Gew.-% Decklack 25 Gew.-% GJ50-0004		<u>halbgläzend</u> 100 Gew.-% Ergoclear 25 Gew.-% GJ50-0004		
		<u>seidengläzend</u> 100 Gew.-% Decklack 35 Gew.-% GJ50-0004		<u>seidengläzend</u> 100 Gew.-% Ergoclear 50 Gew.-% GJ50-0004		
		<u>seidenmatt</u> 100 Gew.-% Decklack 45 Gew.-% GJ50-0004		<u>seidenmatt</u> 100 Gew.-% Ergoclear 70 Gew.-% GJ50-0004		
	<b>2. Schritt:</b> Mischungsverhältnis:	<b>Siehe jeweilige TI Decklack</b>		2 : 1 + 10 % mit SC26-0200 und SV13-0732		
	<b>Härter</b>	<b>Siehe jeweilige TI Decklack</b>		50 Vol. SC26-0200		
	<b>Verdünnung</b>	<b>Siehe jeweilige TI Decklack</b>		10 % SV13-0732 / SV13-0701		
	<b>Spritzviskosität</b> DIN 4 20°C	Siehe jeweilige TI		<b>Potlife 20°C</b>		
	<b>Verarbeitung</b>	<b>Viskositäten</b>	<b>Spritzdruck</b>	<b>Materialdruck</b>	<b>Spritzdüse</b>	<b>HVLP-Düse</b>
	<b>Doppel-Membranpumpe</b> <b>Druckkessel</b>	-	-	-	-	-
	<b>Airless/Airmix</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher</b> <b>(Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher</b> <b>(Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spritzgänge</b>	2		<b>Schichtdicke</b>		
	<b>Trocknung:</b>	20°C 60°C				
	<b>Kurzwele:</b> <b>Mittelwele:</b>					

Salcomix Industrial Tinting Systems  
Einheit der BASF Coatings GmbH  
Postfach 61 23  
48136 Münster

01/2010



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.Salcomix.com](http://www.Salcomix.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

