












# Produktinformation

## Salcomix Verdicker

**Anwendung:** GJ50-0067, Thixotropierungsmittel für alle Salcomix-Grundierungen und Decklacke

**Eigenschaften:** Verbesserung der Spritzsicherheit, des Schichtdickenaufbaus oder um eine gröbere Struktur zur erhalten. Durch Zugabe von 10 – 20 % im TPC 595 EP extra grobe Struktur möglich !

**Anmerkungen:**

	<b>Produktname</b>	<b>Salcomix 2K ACR oder Pur Decklack &amp; 2K-PU-Füller</b>				
	<b>VOC (Lieferform)</b>	<b>590 g/l</b>	<b>Festkörper: 43 – 45 Gew.-%</b>			
	<b>Glanz, 60°</b>		<b>Ergiebigkeit:</b>			
	<b>Lackaufbau</b>					
	<b>Mischungsverhältnis Beispiel</b>	100 Gew. -% TPC-ACR / -PUR 5 – 10 Gew. -% GJ50-0067				
	<b>Härter</b>	siehe TI				
	<b>Verdünnung</b>	siehe TI				
	<b>Spritzviskosität DIN 4 20°C</b>	ca.20 - 25 Sek.			<b>Potlife 20°C 2 Std.</b>	
	<b>Verarbeitung</b>	<b>Viskositäten</b>	<b>Spritzdruck</b>	<b>Materialdruck</b>	<b>Spritzdüse</b>	<b>HVLP-Düse</b>
	<b>Doppel-Membranpumpe Druckkessel</b>	-	-	-	-	-
	<b>Airless/Airmix</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spritzgänge</b>	2			<b>Schichtdicke</b>	
	<b>Trocknung: 20°C 60°C</b>					
	<b>Kurzwele: Mittelwele:</b>					

Salcomix Industrial Tinting Systems  
 Einheit der BASF Coatings GmbH  
 Postfach 61 23  
 48136 Münster 01/2010



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.Salcomix.com](http://www.Salcomix.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

