












# Produktinformation

## Salcomix „Plate - like“

**Anwendung:** GJ50-7001 kann in allen im Salcomix Produktportfolio angegebenen Decklacken eingesetzt werden.

**Eigenschaften:** Für dekorative Metalloberflächen \* Siehe **Salcomix Swatch „Plate Like Additiv“**

**Anmerkungen:** ■ **Material nicht sieben! Die Lagerstabilität beträgt 3 Jahre.**

	<b>Lackaufbau</b>	<b>Salcomix 2K-Decklack</b>				
	<b>VOC (Lieferform)</b>	<b>500 g/L</b>				
	<b>Glanz, 60°</b>					
	<b>1. Schritt:</b> Mischungsverhältnis: <b>Beispiel</b>	Einwaage nach Mischformel oder 100 Gew. -% TPC-ACR / -PUR 10 - 30 Gew. -%GJ50-7001				
	<b>2. Schritt:</b> Mischungsverhältnis	TPC-ACR/PUR + GJ50-7001				
	<b>Härter</b>	siehe jeweilige TI				
	<b>Verdünnung</b>	siehe jeweilige TI				
	<b>Spritzviskosität DIN 4 20°C</b>	18 – 20 Sek.			<b>Potlife 20°C</b> 3 Std.	
	<b>Verarbeitung</b>	<b>Viskositäten</b>	<b>Spritzdruck</b>	<b>Materialdruck</b>	<b>Spritzdüse</b>	<b>HVLP-Düse</b>
	<b>Doppel-Membranpumpe Druckkessel</b>	-	-	-	-	-
	<b>Airless/Airmix</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spritzgänge</b>	2			<b>Schichtdicke</b> 50 – 70 µm	
	<b>Trocknung:</b> 20°C 60°C	8 Std. 30 Min.				
	<b>Kurzwele:</b> <b>Mittelwele:</b>	2 Min. Stufe 1 + 5 Min. Stufe 2 10 Min.				

Salcomix Industrial Tinting Systems  
Einheit der BASF Coatings GmbH  
Postfach 61 23  
48136 Münster

01/2010

  
The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.Salcomix.com](http://www.Salcomix.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

