

Produktinformation

Salcomix Non-Ferro Spachtel

Rohstoffbasis: ungesättigter Polyester (UP)

<p>Benötigte Produkte:</p>	<p>Salcomix Non-Ferro Spachtel</p> <p>Spachtel: GK03-2800</p> <p>Härter: SB48-3800</p>		
<p>Anwendung und Eigenschaften:</p>	<p>Grob – und Feinspachtel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festkörperreich (High Solid) • Universell einsetzbar auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Altlackierung • Schnell trocknend • Leicht schleifbar • Gute Haftung zu den aufgeführten Substraten 		
<p>Untergrund/Vorbehandlung:</p> <p>Ausgehärtete Altlackierung</p> <p>Werksgrundierte Neuteile</p> <p>Blankes Stahlblech</p> <p>Verzinktes Stahlblech</p> <p>Aluminium</p> <p>GfK-Teile</p>	<p>Reinigung *</p> <p>SV20-0505</p> <p>SV20-0505</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV20-0530</p>	<p>Schleifen</p> <p>P80-150</p> <p>P150-240</p> <p>P80-150</p> <p>P180-240</p> <p>P120-180</p> <p>P150-240</p>	<p>Nachreinigung</p> <p>SV20-0505</p> <p>SV20-0505</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV22-0500</p> <p>SV20-0530</p>
<p>Anmerkung:</p>	<p>Korrosionsprodukte (Rost) entfernen (schleifen oder strahlen). Bei nicht ausgehärteten Altlackierungen oder Neuteilgrundierungen Schadstelle großflächig metallisch blank schleifen. Spachtel nur auf blankem Blech auftragen. Mit Säure vorbehandelte Flächen oder säurehärtende Produkte („Wash-Primer“) sind nicht überspachtelbar. Nicht auf 1K Grundmaterialien auftragen.</p> <p>* Alternativ: VOC- konformen Salcomix Universal Reiniger, wässrig, für die Entfettung / Reinigung einsetzen.</p>		
<p>2004/42/IIB(b)(250)190</p>	<p>Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 190 g/l.</p>		

Salcomix Industrial Tinting Systems
 Einheit der BASF Coatings GmbH
 Postfach 61 23
 48136 Münster

01/2010



The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.










Produktinformation

Salcomix Non-Ferro Spachtel

Rohstoffbasis: ungesättigter Polyester (UP)

- Anwendung:** Grob- und Feinspachtel
- Anmerkungen:**
- Spachtelmasse und Härterpaste rot gut mischen (homogener Farbton, kein Marmoreffekt)
 - Härtermenge nicht über 3 %
 - Peroxydüberschuß führt zu Decklackverfärbungen

	Produktname	Salcomix Non-Ferro Spachtel
	Lackaufbau	
	Mischungsverhältnis	100 Gew.-% Salcomix Spachtel
	Härter	2-3 Gew.-% SB48-3800
	Verdünnung	
	Potlife 20°C	4 – 5 Min.
	Trocknung: 20°C	20 – 30 Min.
	60°C	
	Infrarot (kurzwellig)	3 Min.
	(mittelwellig)	5 Min.
	Schleifen Exzenter	P80/150 P240 Spachtelstelle und Altlackierung

Salcomix Industrial Tinting Systems
Einheit der BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster

01/2010

 **BASF**
The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

