













# Produktinformation

## Salcomix Streich- und Rollzusatz für Alkyd-Decklacke

**Anwendung:** GK61-1000, Zusatz für Streich- oder Rollverarbeitung von Salcomix 1K-Alkyd-Decklack (TPC-AKD)

**Eigenschaften:** Nur mit GK69-0903 und GK61-1000 streichbar.

**Anmerkungen** ■ Verarbeitungsfertiges Material zieht sehr schnell an. Deshalb für größere Flächen nur **bedingt** geeignet!

Produktname		Salcomix 1K-Decklack (TPC-AKD)				
	Lackaufbau	TPC-AKD				
	VOC (Lieferform)				Festkörper	
	Glanz				Ergiebigkeit	
<b>Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):</b>						
	Mischungsverhältnis	TPC-AKD			100 %	
	Härter					
	Verdünnung	GK69-0903 GK61-1000			+ 5 % + 10%	
	Spritzviskosität DIN 4 20°C					
	Verarbeitung	Viskositäten	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	HVLP-Düse
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel					
	Airless/Airmix					
	Fließbecher					
	Fließbecher (Compliant Gun)					
	Saugbecher					
	Saugbecher (Compliant Gun)					
	Arbeitsgänge	2 - 3		Schichtdicke 50-70 µm		
	Streichauftrag	Streichen oder Rollen				
	Härter-Typ					
	Trocknung:	20°C	12 Std.			
		60°C	30 Min.			
	Kurzwele:					
	Mittelwele:					

Salcomix Industrial Tinting Systems  
Einheit der BASF Coatings GmbH  
Postfach 61 23  
48136 Münster

03/2010

  
The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.Salcomix.com](http://www.Salcomix.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

