












Produktinformation

Salcomix Airless-Additiv

Anwendung: **GK69-0901**, geeignet für alle TPC-ACR / -PUR, 2K-PUR-Füller und Ergoclear

Eigenschaften: Verbesserung des Verlaufs und Verhinderung der Kocherbildung bei hohen Applikationstemperaturen.

Anmerkungen: Bei der Airless-Applikation unbedingt den Decklacken zufügen, um Kocher zu vermeiden.

	Produktname	Salcomix 2K-Decklack (TPC-ACR / -PUR), 2K-PU-Füller			Salcomix Ergoclear 2K-Klarlack	
	Lackaufbau					
	Mischungsverhältnis Beispiel	100 Gew.-% 5 Gew.-%	TPC-ACR / -PUR GK69-0901	100 Gew.-% 5 Gew.-%	Ergoclear GK69-0901	
	Härter	siehe TI			2 : 1 100 Vol. Ergoclear / GK69-0901 50 Vol. Härter SC26-0200	
	Verdünnung *	siehe TI				
	Spritzviskosität DIN 4 20°C				Potlife 20°C	
	Verarbeitung	Viskositäten	Spritzdruck	Materialdruck	Spritzdüse	HVLP-Düse
	Doppel-Membranpumpe Druckkessel	-	-	-	-	-
	Airless/Airmix	-	-	-	-	-
	Fließbecher	-	-	-	-	-
	Fließbecher (Compliant Gun)	-	-	-	-	-
	Saugbecher	-	-	-	-	-
	Saugbecher (Compliant Gun)	-	-	-	-	-
	Spritzgänge	2			Schichtdicke	
	Trocknung: 20°C 60°C				* Den Anteil an Verdünnung entsprechend der Menge GK69-0901 verringern !	
	Kurzwellen: Mittelwellen:					

Salcomix Industrial Tinting Systems
Einheit der BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster

01/2010


The Chemical Company

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

