















# Produktinformation

## Salcomix Softzusatz

**Anwendung:** GK69-2910, Elastifizierungszusatz für die Kunststofflackierung  
**Eigenschaften:** Elastisch, gut mischbar, für die Lackierung von flexiblen Kunststoffteilen geeignet,  
**Anmerkungen:** Zugabe von 25 Vol.-%, Trocknungszeit verlängert sich entsprechend

	<b>Produktname</b>					
	<b>Lackaufbau</b>	<b>2K PUR / ACR Decklacke – 2K PUR Füller - Ergoclear</b>				
		<b>Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):</b>				
	<b>1. Schritt</b>	<b>2K PUR oder ACR Decklack → 4 Vol.- Stammaterial zu 1 Vol.- GK69-2910</b>				
	<b>1. Schritt</b>	<b>2K PUR / ACR Grundfüller → 4 Vol.- Stammaterial zu 1 Vol.- GK69-2910</b>				
	<b>1. Schritt</b>	<b>Salcomix Ergoclear → 4 Vol.- Stammaterial zu 1 Vol.- GK69-2910</b>				
	<b>Härter / 2. Schritt</b>	siehe TI des jeweiligen Produktes				
	<b>Verdünnung / 3. Schritt</b>	siehe TI des jeweiligen Produktes				
	<b>Spritzviskosität DIN 4 20°C</b>	siehe TI des jeweiligen Produktes				
	<b>Verarbeitung</b>	<b>Viskositäten</b>	<b>Spritzdruck</b>	<b>Materialdruck</b>	<b>Spritzdüse</b>	<b>HVLP-Düse</b>
	<b>Doppel-Membranpumpe Druckkessel</b>	-	-	-	-	-
	<b>Airlless/Airmix</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Fließbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher</b>	-	-	-	-	-
	<b>Saugbecher (Compliant Gun)</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spritzgänge</b>	2			<b>Schichtdicke -</b>	
	<b>Streichauftrag</b>				<b>Potlife: 2 Std.</b>	
	<b>Härter-Typ</b>	<u>normal</u>				
	<b>Trocknung:</b>	<b>20°C</b>	16 Std.			
		<b>60°C</b>	40 Min.			
	<b>Kurzwele:</b>	2 Min. Stufe 1 + 5 Min. Stufe 2				
	<b>Mittelwele:</b>	10 Min.				

Salcomix Industrial Tinting Systems  
 Einheit der BASF Coatings GmbH  
 Postfach 61 23  
 48136 Münster

01/2010



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie betreffen den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.Salcomix.com](http://www.Salcomix.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

